

№ 0014761А

Общество с ограниченной ответственностью
"КОЛПИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

Дата выписки: 25.07.2023

Грузополучатель: ООО "Русская Промышленная Компания"
115114, Москва г., Дербеневская наб., д. 7 стр. 5, эт 1 оф 1
Транспорт: I O 781 ВВ 198 ВТ 5187 78
Станция назначения: Автотранспорт
НТД: ГОСТ 10706-76, сортамент ГОСТ 10704-91

Наряд-заказ 49А-2023

Наименование продукции: Трубы стальные, электросварные, прямошовные общего назначения.

№ п/п	Марка стали	Номер партии	Номер трубы	Номер плавки	Номинальные размеры			Масса, т	Давление гидроисп., Мпа
					Диаметр, мм	Стенка, мм	Длина, м		
1	Ст3сп-5	A2214	18-44030	22K10011	820	10	11.31	2.282	5.1
2	Ст3сп-5	A2214	18-44031	22K10011	820	10	11.48	2.316	5.1
3	Ст3сп-5	A2214	18-44032	22K10011	820	10	11.37	2.294	5.1
4	Ст3сп-5	A2214	18-44033	22K10011	820	10	11.45	2.310	5.1
5	Ст3сп-5	A2214	18-44034	22K10011	820	10	11.38	2.296	5.1
6	Ст3сп-5	A2214	18-44035	22K10011	820	10	11.57	2.334	5.1
7	Ст3сп-5	A2214	18-44036	22K10011	820	10	11.48	2.316	5.1
8	Ст3сп-5	A2214	18-44037	22K10011	820	10	11.40	2.300	5.1
Всего по сертификату: 8шт.							91.44	18.448	



Химический состав металла труб											
№ п/п	№ плавки	Массовая доля элементов в %									
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
		x0.01			x0.001		x0.01			x0.001	
1	22K10011	15	45	19	7	5	2	0.6	0.7	5	2

Механические свойства основного металла труб				
№ п/п	№ плавки	Временное сопротивле- ние, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Ударная вязкость КСУ t=-20С, Дж/см ²
1	22K10011	457	318	123

Механические свойства сварного соединения			
№ п/п	№ партии	Временное сопротивле- ние, Н/мм ²	Ударная вязкость КСУ t=-20С, Дж/см ²
1	A2214	460	130



Примечания	
1	Химсостав каждой плавки определен по сертификату на металл завода-поставщика.
2	НТД на заготовку: ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005.
3	Поставка труб производится по теоретической массе.
4	Результаты 100% неразрушающего контроля удовлетворительные.
5	Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям.
6	Продукция сертифицирована в ГОСТ Р.

По вопросам подлинности сертификата обращаться на эл. адрес info@ktz-pipe.ru

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Отдел технического контроля:

Место печати:

