

КТЗ**КОЛПИНСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД****СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА****№ 0016411A**Общество с ограниченной ответственностью
"КОЛПИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

Серт. №0016411A Стр. 1 из 2

Дата выписки: 16.02.2024

Грузополучатель: ООО "Русская Промышленная Компания"
115114, Москва г., Дербеневская наб., д. 7 стр. 5, эт 1 оф 1

Транспорт: ТС 048 НА 198 ЕА 1587 78

Станция назначения: Автотранспорт

НТД: ГОСТ 10706-76, сортамент ГОСТ 10704-91

Наряд-заказ 108А-2023

Наименование продукции: Трубы стальные, электросварные, прямошовные общего назначения.

№ п/п	Марка стали	Номер партии	Номер трубы	Номер плавки	Номинальные размеры			Масса, т	Давление гидроисп., Мпа
					Диаметр, мм	Стенка, мм	Длина, м		
1	Ст3сп-5	A2553	18-51680	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
2	Ст3сп-5	A2553	18-51681	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
3	Ст3сп-5	A2553	18-51682	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
4	Ст3сп-5	A2553	18-51683	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
5	Ст3сп-5	A2553	18-51684	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
6	Ст3сп-5	A2553	18-51685	23K14352	820	9	11.35	2.063	4.5
Всего по сертификату: бшт.							68.10	12.378	

EAC

Химический состав металла труб											
№ п/п	№ плавки	Массовая доля элементов в %									
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
		x0.01			x0.001		x0.01		x0.001		
1	23K14352	16	53	22	5	11	4.1	1.1	1.3	5.1	2

Механические свойства основного металла труб					
№ п/п	№ плавки	Временное сопротивле- ние, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Ударная вязкость КСУ t=- 20С, Дж/см ²
1	23K14352	439	304	29.0	123

Механические свойства сварного соединения			
№ п/п	№ партии	Временное сопротивле- ние, Н/мм ²	Ударная вязкость КСУ t=-20С, Дж/см ²
1	A2553	440	120



Примечания	
1	Химсостав каждой плавки определен по сертификату на металл завода-поставщика.
2	НТД на заготовку: ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89.
3	Поставка труб производится по теоретической массе.
4	Результаты 100% неразрушающего контроля удовлетворительные.
5	Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям.
6	Продукция сертифицирована в ГОСТ Р.

По вопросам подлинности сертификата обращаться на эл. адрес info@ktz-pipe.ru

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Отдел технического контроля:

Место печати:

